



Tekniske data Teuto				Dybsort glaseret glanstal: 90	
Dæklængde	32,5–35 cm	Modulmål vindskede V	13,5 cm	Vægt pr stk	3,5 kg
Anbefalet dæklængde	33,5 cm	Modulmål vindskede H	17 cm	Vægt pr m2	47,25 kg/m2
Dækbredde	22,1 -22,7 cm	Forbrug pr m2	12,4 –13,8 Stk	Min. taghældning *	22° *
Anbefalet dækbredde	22,4 cm	Gennemsn. forbrug pr m2	ca. 13,5 Stk	Vandoptagelse	i. M. 3%
* Forespørg ved lavere taghældning.					

Teuto - den klassiske løsning

Dybort: Farven dybsort og glansen smuk og harmonisk.

En klassiker: Med sin dybe svungne form, minder den om en klassisk vingetegl – med en falstagstens gode egenskaber.

Stor flexibilitet: I både længde og bredde, grundet de flexible false. 4-stens-overlapping i samlingerne. Nem håndtering på taget.

Forbruget ligger på 12,5– 13,8 stk pr m2.

Sikkerhed: Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

Garanti: 30 år i henhold til DIN EN 1304.



**STEFFEN
STEN** —